


# КНЕНО-LACKE GmbH

## Техническая информация

4-5334-7130

**КНЭХОПУР-двухкомпонентный паркетно-лестничный лак, шелковистоматовый (перемешивают с отвердителем 4-5334-0000 в соотношении 10 : 1)**

<b>Применение:</b> 	<b>Полиуретановый паркетный лак</b> – это высококачественный двухкомпонентный полуматовый лак. Он является очень сильным наполнителем, образующим пленку, которая длительное время остается эластичной и обладает высокой устойчивостью как к химическим, так и к механическим воздействиям. Поэтому паркетно-лестничный лак можно использовать для лакирования интенсивно эксплуатируемых поверхностей, таких как лестница, паркет и т.п. Паркетно-лестничный лак физиологически безвреден. Отвердевший лак устойчив к воздействию слюны, пота и соответствует требованиям стандарта DIN 68861-1B.
<b>Способы нанесения:</b>	Кистью, валиком, напылением (например, <i>Becherpistole, Airless, Airmix</i> ).
<b>Разбавление:</b>	Кнэхо-ПУР-растворителем. Кнэхо-замедлителем (в случае высокой влажности воздуха, высокой температуры и при слишком быстром высыхании).
<b>Технические параметры:</b>	<b>Вязкость:</b> около 35-40 сек. (DIN 4 mm / 20 °C) <b>Плотность:</b> около 0,933 г/мл <b>Сухой остаток:</b> около 30% веса <b>Блеск:</b> около 20 % / < 60 ° <b>Жизнеспособность:</b> макс. 1 день <b>Хранение:</b> в оригинально закрытых емкостях не менее 6 месяцев <b>Высыхание (при 20 °C):</b> можно шлифовать через 3-4 часа
<b>Состав:</b>	<b>Лаковые связующие вещества</b> (полиэстер, нитроцеллюлоза, акрил): 20,80 % <b>Лаковые добавки</b> (присадки, воски, улучшающие текучесть вещества и т.п.): 3,20 % <b>Растворители</b> (бутилацетат, ксилол, изопропанол, этилацетат): 76,00 %
<b>Лакирование:</b>	Паркет лакируют 2-4 раза.
<b>Внимание!</b>	Нельзя покрывать лаком отбеленные поверхности! Покрытый лаком паркет, как правило, достаточно убрать пылесосом либо протереть влажной тряпкой. Затем необходимо быстро высушить! Высохший лак не выделяет вредных веществ, таких как, например, формальдегид, РСВ или линдан.